

## VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA 0767. Vernice satinata per parquet all'acqua

13/01/15 LRC/nz

### Descrizione e impieghi

Vernice trasparente satinata idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio, indicata per la verniciatura di parquet in legno. Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	trasparente-lattiginoso
Natura del legante	:	uretanico-acrilico
Aspetto del film secco	:	semiopaco - 20 ÷ 25 gloss (Gardner 60°)
Peso specifico	:	1.04 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	100 ÷ 150" Coppa ISO-DIN 6
Valore del pH	:	7.5 ÷ 8.5
Resa indicativa	:	6 ÷ 8 m <sup>2</sup> /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(i)** contenuto massimo di COV: 140 g/l (2010)

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie del legno deve essere asciutta, pulita ed esente da olio e grassi. Su legno nuovo applicare una prima mano di vernice opportunamente diluita; dopo 3 ore carteggiare, togliere la polvere e dare una mano ulteriore senza diluizione. Nel caso di legno già verniciato, carteggiare la superficie per rimuovere i precedenti strati di vernice, eliminare la polvere e procedere con l'applicazione della VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo - aerografo: usare ugello Ø 1.3 ÷ 1.5 mm e pressione di 3 ÷ 4 bar.
Diluizione	:	5% di acqua per l'impiego a pennello o rullo, 10% per l'applicazione a spruzzo.
Essiccazione ad aria (20°C.)	:	Fuori polvere : 15 minuti Al tatto : 30 minuti In profondità : 3 ore

#### **NOTE:**

Il legno deve avere umidità massima del 15%.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

## **VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA 0767.** **Vernice satinata per parquetts all'acqua**

13/01/15 LRC/nz

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Fieletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - [www.impa.it](http://www.impa.it) - [info@impa.it](mailto:info@impa.it)