

## SMALTO PER PISCINE

## 1110.

### Smalto alla clorogomma

08/10/15 LRB/ib

#### Descrizione del prodotto

Smalto alla clorogomma particolarmente indicato per resistere agli acidi, agli alcali ed all'azione degradante degli agenti atmosferici. Si applica indifferentemente su cemento, malta, mattoni, ferro e vecchie verniciature stabili.

Per la natura del legante il film applicato, se esposto agli agenti atmosferici, tende ad ingiallire e a sfarinare perdendo la brillantezza originale. Ciò nonostante conserva inalterate nel tempo le sue caratteristiche di resistenza.

#### Settori di impiego

Adatto per la verniciatura di piscine e pavimentazioni in cemento, impianti chimici ed in tutti gli ambienti soggetti all'azione di prodotti corrosivi.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	:	azzurro-bianco
Natura del legante	:	clorocauciù
Aspetto del film secco	:	lucido - 70 gloss (Gardner 60°)
Residuo secco in peso	:	66% ( ± 0.5)
Peso specifico	:	1.42 kg/l ( ± 0.03)
Viscosità	:	2500 ( ± 500) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Resa indicativa*	:	3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

\*La resa teorica è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

#### Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto :
- Su ferro: sabbiare o comunque pulire meccanicamente a fondo la superficie. Applicare il FONDO EPOX serie 1806 seguita da una o due mani di SMALTO PER PISCINE con un intervallo di 8 ÷ 12 ore.
  - Su cemento: il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). Asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze mediante idrosabbatura oppure raschiatura e decapaggio chimico. Applicare una mano di IMPREGNANTE EPOX trasparente bicomponente cod. 1023 catalizzato 1 : 1 con INDURITORE cod. 4023 e diluito con il 50% di DILUENTE EPOX cod. 1612. Oppure impregnare il cemento con lo SMALTO PER PISCINE diluito 1 : 1 con DILUENTE CLOROGOMMA cod. 1609, e poi continuare con l'applicazione di una o due mani di smalto diluito come sotto specificato.

Metodo applicativo : - rullo - pennello

## SMALTO PER PISCINE

## 1110.

### Smalto alla clorogomma

08/10/15 LRB/ib

Diluizione	:	con il 15 ÷ 20% di DILUENTE CLOROGOMMA cod. 1609 0000.	
Spessori consigliati	:	180 ÷ 200 $\mu m$ a umido ~ 100 $\mu m$ secchi	
Essiccazione ad aria (20°C.)	:	Fuori polvere	: 15' ÷ 20'
		Al tatto	: 4 h
		In profondità	: 24 h

**NOTE:** Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.