

SILVER SHINE**0580.****Finitura decorativa ad effetto argento**

29/01/15 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Vernice all'acqua per uso interno a base di pigmenti metallici che danno una finitura lucida di colore argento, dotata di buona dilatazione, elevata copertura e ottima adesione su supporti opportunamente trattati.

Caratteristiche tecniche

Colore	: argento
Natura del legante	: dispersione acrilica
Aspetto del film secco	: lucido
Peso specifico	: 1.04 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 1500 ÷ 2000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 3
Resa pratica indicativa*	: 4 ÷ 5 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite ed esenti da olio e grassi. <u>SUPERFICI IN LEGNO</u> : carteggiare e preparare il fondo applicando WOOD PRIMER cod. 0641, idrodiluibile, oppure FONDOPAC EXTRA cod. 1002 a base solvente. <u>SUPERFICI FERROSE</u> : asportare qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità; eliminare le vecchie vernici con scarsa aderenza mediante carteggiatura. Applicare l'antiruggine idrodiluibile KORINTHOS PRIMER serie 0717, oppure OXITE serie 1010; dopo essiccazione procedere con l'applicazione di 1 o 2 strati di SILVER SHINE. Per ottenere una sufficiente resistenza dei manufatti esposti all'esterno, SILVER SHINE deve essere sopraverniciato con ACRIL-STONE cod.1302.		
Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi		
Metodo applicativo	: pennello - rullo - spruzzo		
Diluizione	: max 5% con acqua		
Essiccazione ad aria (20°C)	Fuori polvere	:	10 minuti
	Al tatto	:	15 minuti

SILVER SHINE**0580.****Finitura decorativa ad effetto argento**

29/01/15 LRC/nz

In profondità : 1 ora

Riverniciabile : attendere 4 ore tra le due applicazioni.

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.