

KYMELIA**0567.****Finitura decorativa ad effetto seta**

10/03/15 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Raffinata decorazione per interni che consente di realizzare un particolare effetto metallico/rustico dall'aspetto morbido e setoso. I pigmenti perlescenti, che compongono la finitura, conferiscono alle pareti spettacolari riflessi cromatici, che variano a seconda della luminosità.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: Bianco e Oro
Natura del legante	: dispersione acrilica
Peso specifico	: 1.05 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 10000 ÷ 12000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 5
Resa pratica indicativa*	: 4 ÷ 5 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto, e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti. Dopo essiccazione applicare uno strato di ALBA cod. 0558 di colore bianco; assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di KYMELIA.
Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Attrezzi	: pennello tipo spalter - spatola da decorativi
Diluizione	: Il prodotto è pronto all'uso.

KYMELIA**0567.****Finitura decorativa ad effetto seta**

10/03/15 LRC/nz

- Metodo applicativo : Applicare un primo strato di KYMELIA utilizzando un pennello tipo spalter o una pennellessa; distribuire il prodotto sulla superficie a tratti alternati e in quantità omogenea.
Dopo circa 2 ÷ 3 ore applicare con lo stesso metodo un secondo strato di KYMELIA, attendere alcuni minuti e lisciare la superficie con l'apposita spatola in PVC, prima dell'essiccazione completa del prodotto.
Il miglior risultato è ottenuto mantenendo un'angolazione minima tra la spatola e il supporto; la lisciatura consente di asportare eventuali accumuli ed aumenta l'effetto di sbiancamento tipico di KYMELIA.
Il prodotto può essere inoltre applicato mediante il frattazzo d'acciaio rispettando le tempistiche di cui sopra.
- Pulizia degli attrezzi : subito dopo l'uso, con acqua tiepida.

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel.+39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it