

**FIONA****0554.****Finitura ad effetto metallico**

12/05/08 LRC/nz

**Descrizione e impieghi**

I brillanti pigmenti metallici di questa finitura decorativa, applicata alla particolare mano di fondo strutturato, caratterizzano di moderna personalità le superfici.

**Caratteristiche tecniche**

Colore	: vedi cartella
Natura del legante	: dispersione acrilica
Resa pratica indicativa*	: 6 ÷ 7 m <sup>2</sup> /l
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto, e in relazione al sistema di applicazione adottato.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

**Modalità di applicazione**

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti.
Preparazione del prodotto	: La finitura FIONA non va tinteggiata; l'effetto dipende dal pigmento metallico, pertanto miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Attrezzi	: pennello tipo spalter - pennellessa
Diluizione	: Il prodotto è pronto all'uso.
Metodo applicativo	: Il supporto trattato come sopra descritto deve essere preparato utilizzando uno strato di BASE NEUTRA GEA serie 0555, con l'applicazione a guanto e struttura a

**FIONA****0554.****Finitura ad effetto metallico**

12/05/08 LRC/nz

chiazze, per far risaltare le caratteristiche striature della finitura decorativa.

Applicare uno strato di FIONA utilizzando un pennello tipo spalter o una pennellessa; distribuire il prodotto sulla superficie a tratti alternati e in quantità omogenea.

Dopo circa 2 ÷ 3 ore di appassimento uniformare la superficie con un ulteriore strato applicato a pennello.

Pulizia degli attrezzi : subito dopo l'uso, con acqua tiepida.

**NOTE:**

Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito, privo di polvere e adeguatamente illuminato.

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.