

ORIONE**0561.****Finitura ruvida ad effetto metallico**

12/11/15 LRC/nz

**Descrizione e impieghi**

ORIONE è una raffinata decorazione per interni che conferisce alle superfici un effetto metallico rustico. I particolari pigmenti perlescenti, che compongono la finitura, conferiscono alle pareti spettacolari riflessi cromatici che variano a seconda della luminosità.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: vedi listino
Natura del legante	: dispersione acrilica
Peso specifico	: 1.02 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 3000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Resa pratica indicativa*	: 4 ÷ 5 m ² /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto, e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto : Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.
In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600.
Stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti. Dopo essiccazione applicare uno strato di ALBA cod. 0558 di colore bianco; assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di ORIONE.
- Preparazione del prodotto : La finitura ORIONE non va tinteggiata; l'effetto dipende dal pigmento metallico, pertanto miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

ORIONE**0561.****Finitura ruvida ad effetto metallico**

12/11/15 LRC/nz

Attrezzi	:	pennellessa - pennello tipo spalter
Diluizione	:	Il prodotto è pronto all'uso.
Metodo applicativo	:	Applicare un primo strato di ORIONE utilizzando un pennello tipo spalter o una pennellessa cercando di distribuire il prodotto verso un unico senso (verticale od orizzontale). Dopo circa 2 ÷ 3 ore applicare un secondo strato incrociando il verso della prima mano.
Pulizia degli attrezzi	:	subito dopo l'uso, con acqua tiepida.

NOTE:

Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito, privo di polvere e adeguatamente illuminato.

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.