

## BASE UNION

### Fondo riempitivo acrilico

## 0787.

20/04/16 LRC/nz

### Descrizione e impieghi

BASE UNION è una pittura murale a base di resine acriliche che costituisce la preparazione ideale del supporto prima di applicazioni di finiture in generale. Il legante acrilico assicura infatti una buona adesione su ogni tipo di superficie, sia sintetica che minerale e la natura granulare del prodotto consente di ottenere un alto potere uniformante e riempitivo in caso di supporti irregolari e disomogenei. La pittura si ottiene diluendo BASE UNION cod.0787 con POLY ACRYL cod.0004 e acqua. La miscela così preparata, è indicata per applicazioni su qualsiasi tipo di intonaco, su calcestruzzo o su superfici già verniciate interne ed esterne.

### Caratteristiche tecniche riferite a base 0787 + poly acryl 0004 + acqua

Colore	: bianco
Aspetto del film secco	: opaco granuloso
Granulometria massima	: 0.5 mm
Peso specifico	: 1.58 kg/l ( ± 0.02)
Resa pratica indicativa*	: 5 ÷ 7 m <sup>2</sup> /l con uno strato.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(c)** contenuto massimo di COV: 40 g/l (2010)

### Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto
- : Superfici murali: il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).  
In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.  
In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610, lavare la superficie, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600.  
Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate.  
Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti applicare uno strato di fissativo-isolante al solvente CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004, oppure il tipo idrodiluibile SUPERFIX cod. 0010, per uniformare l'assorbimento del fondo.
  - : Superfici in calcestruzzo: Il calcestruzzo deve essere sano, maturo e asciutto. Pulire il supporto da residui di olio disarmante, parti scarsamente aderenti e sporco; in presenza di muffe o alghe eseguire il trattamento con i prodotti specifici DECISO cod. 0610 e RENOVO cod. 0600. Asportare tutte le parti di calcestruzzo incoerenti

## BASE UNION

### Fondo riempitivo acrilico

## 0787.

20/04/16 LRC/nz

fino al rinvenimento dei ferri. Spazzolare o sabbare i ferri d'armatura fino a metallo vivo; eliminare ogni traccia di ruggine e polvere. Trattare i tondini con una boiaccia passivante; stendere una malta fibro-rinforzata per ripristini a spessore, e successivamente livellare con il rasante; lasciare stagionare i rappezzi prima di applicare il fissativo-isolante.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di uno strato di BASE UNION.

- Preparazione del prodotto : Mescolare 12 litri di BASE UNION cod. 0787 con 1 litro di POLY ACRYL cod. 0004 e 2 litri di acqua.
- Metodo applicativo : - pennello - rullo
- Diluizione : Nessuna, la miscela è pronta all'uso.
- Essiccazione ad aria (20°C) : Al tatto : 1 ora  
In profondità : 24 ore
- Riverniciabile : dopo 4 ÷ 5 ore

#### NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.