

ARKEA**0538.****Marmorino alla calce per interni ed esterni**

10/03/14 LRC/nz

Descrizione e impieghi

L'attenta bilanciatura delle fini polveri di marmo combinate con la calce permette di ottenere pregevoli finiture laminate, anche in palazzi di particolare interesse storico ed architettonico.

E' un prodotto ad alta traspirabilità, bassa ritenzione di sporco e buona resistenza agli agenti atmosferici; l'alcalinità derivante dalla natura della calce conferisce al rivestimento una prolungata azione antimuffa e battericida.

ARKEA è indicata per applicazioni su supporti minerali, pertanto si sconsiglia l'utilizzo su prodotti sintetici quali idropitture lavabili, rivestimenti plastici, smalti, ecc.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: vedi cartella
Natura del legante	: grassello di calce modificato
Granulometria massima	: 0.3 mm
Peso specifico	: 1.49 Kg/l (± 0.05)
Consumo pratico indicativo	: 2.0 ÷ 2.5 kg/m ² con due strati su superfici lisce e mediamente assorbenti.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Applicare su intonaco stagionato, asciutto ed esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture fino all'intonaco mediante spazzolatura. In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610, lavare la superficie, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate. Quando le superfici sono particolarmente sfarinanti o porose, applicare uno strato di fissativo-isolante idrodiluibile POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti secondo il grado di assorbimento del substrato.
Attrezzi	: frattazzo in acciaio inox, frattazzo di spugna per la finitura rustica.
Diluizione	: Il prodotto è pronto all'uso.
Metodo applicativo	: Inumidire il supporto con acqua prima dell'applicazione per evitare che questo assorba tutta l'acqua del prodotto applicato. Per ottenere la finitura ad "effetto marmoreo":

ARKEA**0538.****Marmorino alla calce per interni ed esterni**

10/03/14 LRC/nz

stendere un primo strato di ARKEA con frattazzo in acciaio inox. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di un secondo strato. Non appena il prodotto applicato ha perso un po' dell'acqua superficiale applicare piccole quantità di prodotto, bagnato su bagnato, facendo pressione sulla superficie e riempiendo le porosità. Procedere poi con la lucidatura lamando e compattando la superficie con lo spigolo del frattazzo di acciaio.

Per ottenere la finitura "rustica":

stendere un primo strato di ARKEA con frattazzo in acciaio inox. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di un secondo strato. Non appena il prodotto applicato ha perso un po' dell'acqua superficiale procedere alla finitura con frattazzo di spugna.

Il consolidamento del rivestimento avviene dopo 2 ÷ 3 giorni, pertanto l'applicazione va protetta dalla pioggia e dall'umidità per questo intervallo di tempo.

Non applicare sotto il sole battente.

Essiccazione ad aria a 20°C : Al tatto : 2 ÷ 3 ore

Pulizia degli attrezzi : subito dopo l'uso, con acqua tiepida.

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e + 30°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel.+39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it