

SILISTONE

1346.

Primer fissante consolidante idrorepellente silossanico

06/05/16 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Protettivo trasparente consolidante idrorepellente a base di resine silossaniche impiegato per la protezione degli edifici e dei manufatti in pietra, contro la penetrazione dell'acqua e dell'umidità e l'azione delle piogge acide.

Ha anche un'azione consolidante su pietre friabili e corrose, impedendo lo sfarinamento e la trasformazione della pietra in una massa sgretolabile.

E' perfettamente invisibile e non conferisce ai pezzi trattati un aspetto bagnato o lucido conservandone inalterato l'aspetto originale.

Indicato per la protezione di qualsiasi tipo di opera muraria o in pietra: facciate a vista, davanzali, statue, cemento, marmo, mattoni, dove si desidera una protezione da muffe e umidità e un consolidamento del manufatto medesimo.

Caratteristiche tecniche

Colore	: trasparente-incolore
Peso specifico	: 0.80 kg/l (± 0.01)
Resa indicativa	: 2 ÷ 4 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 750 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto : La superficie da verniciare deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere asportate, altrimenti resterebbero incapsulate e protette dal film di resina, e la loro successiva rimozione sarebbe difficile.

Metodo applicativo : - pennello - rullo
Dove sia possibile è consigliata l'applicazione a pennello, in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo.
Una prova preliminare sul materiale da trattare consente di ottenere un valore di consumo reale.

Diluizione : pronto all'uso

Essiccazione ad aria (20°C) : 20 ÷ 30 *minuti*

Per l'impiego, applicare SILISTONE con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità.

Ripetere più volte l'applicazione, di seguito, senza interruzione, fino a quando la pietra è satura e non assorbe più il prodotto.

Su supporti poco assorbenti si raccomanda di eliminare il prodotto in eccesso con un panno.

SILISTONE

1346.

Primer fissante consolidante idrorepellente silossanico

06/05/16 LRC/nz

Un altro sistema di applicazione, adatto per pezzi piccoli, può essere quello per immersione; è anche possibile servirsi di una spugna impregnata di prodotto, avendo però cura di impiegare guanti protettivi in gomma.

NOTE: Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 24 ore.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE