

## SERENA EXTRA

### Idropittura traspirante per interno

# 0101.

22/05/17 LRC/nz

#### Descrizione e impieghi

SERENA EXTRA è un'idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, caratterizzata da ottima copertura, buona pennellabilità e dilatazione, e un piacevole aspetto opaco.

E' indicata per applicazioni all'interno dove sia richiesta una buona traspirabilità degli intonaci come nelle cucine, nei bagni, ecc.

Il prodotto può essere tinteggiata utilizzando le paste IMPACOLOR UNI serie 6003 oppure le basi colorate PINTOLAK serie 0303.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Aspetto del film secco	:	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	:	1.70 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	25000 ÷ 28000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa indicativa*	:	4 ÷ 5 m <sup>2</sup> /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

#### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0602. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di SERENA EXTRA.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

## SERENA EXTRA

### Idropittura traspirante per interno

# 0101.

22/05/17 LRC/nz

- Metodo applicativo : - pennello - rullo - spruzzo - airless
- Diluizione in volume : 60 ÷ 70% di acqua per il primo strato, 45 ÷ 50% per il secondo.
- Riverniciabile : attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni.

**NOTE:**

Non applicare con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.